


tesa® ACXplus 79008

Produkt Information



0,8 mm doppelseitiges Acrylschaumklebeband zur Befestigung von äußeren Anbauteilen am Auto

Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 79008 ist ein doppelseitiges Acrylschaumklebeband zur Befestigung von äußeren Anbauteilen am Auto. Es handelt sich um ein dreischichtiges Produkt, das auf beiden Seiten mit LSE-Klebstoffen beschichtet ist. Es kann im Prozess helfen, den Primer zu ersetzen. Sein leistungsstarker LSE-Klebstoff sorgt ohne Primer für eine effiziente und sichere Verbindung mit typischen Automobil-Anbauteilen aus LSE-Kunststoffen (z. B. PP und PP/EPDM) und MSE-Kunststoffen (z. B. PMMA). Zusätzlich weist unser Produkt ausgezeichnete Klebeeigenschaften auch bei einer Hitzebeständigkeit von bis zu 95 °C auf. Dank des viskoelastischen Acrylschaumkerns kann tesa® ACX^{plus} 79008 New Primerless Line dynamische und statische Belastungen aufnehmen und ableiten.

- 1,1 mm und 1,5 mm Stärken sind ebenfalls verfügbar

Produktmerkmale

Gute Performance auf LSE-Kunststoffen und schwer zu verklebenden Klarlacken ohne Primer

- Ausgezeichnete Klebstoffstabilität mit langfristiger Temperaturbeständigkeit bis 95 °C
- PFAS-/PFOS-freies Produkt
- Effiziente und robuste Anwendung
- Viskoelastischer Acrylschaumkern zum Ausgleich unterschiedlicher thermischer Ausdehnung der verbundenen Teile
- Gute Benetzungseigenschaften
- Hohe Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit

LSE: geringe Oberflächenenergie

MSE: mittlere Oberflächenenergie

Anwendung

tesa® ACX^{plus} 79008 New Primerless Line eignet sich für eine Vielzahl von dauerhaften Außenbefestigungen. Um die höchstmögliche Performance zu erzielen, ist es unser Ziel, Ihre Anwendung (inklusive der verwendeten Substrate) vollständig zu verstehen, um die richtige Produktempfehlung abzugeben.

Beispielhafte Anwendungsbereiche sind:

- Schwellerverkleidungen
- Zierleisten
- Spoiler
- Radlaufverkleidungen
- Türkotflügel

tesa® ACXplus 79008

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Acryl-Schaumstoff	• Dicke	800 µm
• Klebmasse	LSE (niederenergetische, unpolare Oberfläche)	• Farbe	grau
		• Farbe der Abdeckung	blau
• Art der Abdeckung	PE		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	gut	• Statische Scherfestigkeit bei 90°C	sehr gut
• Chemikalienbeständigkeit	gut	• Temperaturbereich	-40 to 95
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	120 °C
• Kälteschockresistenz	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	95 °C

Klebkraft

• auf ABS (initial)	35 N/cm	• auf PP (nach 3 Tagen)	40 N/cm
• auf ABS (nach 3 Tagen)	35 N/cm	• auf Stahl	30 N/cm
• auf PP (initial)	30 N/cm	• auf Stahl (initial)	30 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=79008>