

tesafix® 61908

Produkt Information



Doppelseitiges PP-Produkt mit hohen Klebkraften und überstehender Abdeckung

Produktbeschreibung

tesafix® 61908 ist ein transparentes doppelseitiges PP-Klebeband basierend auf einer modifizierten Acrylatklebmasse. Sicheres Kleben auf PE und PP ist gegeben. Der rote PP-Träger kann sehr leicht mit Hitzdrahtsystemen geschnitten werden.

Anwendung

- Beuterverschlussverklebung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PP-Film	• Farbe	transparent, optisch
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat,		klar
	Acrylat	• Farbe der Abdeckung	rot, transparent
• Art der Abdeckung	PP	• Dicke der Abdeckung	80 µm
• Dicke	100 µm		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	140 %	• Statische Scherfestigkeit bei 23°C	gut
• Reißkraft	20 N/cm	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	gut
• Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut	• Anfassklebkraft	gut
• Chemikalienbeständigkeit	gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	80 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	120 °C
• Weichmacherbeständigkeit	mittel, gut		



tesafix® 61908

Produkt Information

Klebkraft

• auf ABS (initial)	7,9 N/cm	• auf PET (nach 14 Tagen)	8,5 N/cm
• auf ABS (nach 14 Tagen)	10,7 N/cm	• auf PP (initial)	5,1 N/cm
• auf Aluminium (initial)	6,6 N/cm	• auf PP (nach 14 Tagen)	6,2 N/cm
• auf Aluminium (nach 14 Tagen)	9,7 N/cm	• auf PS (initial)	7,2 N/cm
• auf PC (initial)	8,5 N/cm	• auf PS (nach 14 Tagen)	10,7 N/cm
• auf PC (nach 14 Tagen)	11,3 N/cm	• auf PVC (initial)	6,8 N/cm
• auf PE (initial)	3,5 N/cm	• auf PVC (nach 14 Tagen)	11,5 N/cm
• auf PE (nach 14 Tagen)	4,3 N/cm	• auf Stahl (initial)	8,7 N/cm
• auf PET (initial)	6 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	13,7 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=61908>