



tesa® 4939

Information Produit



Description produit

tesa® 4939 est un adhésif double face de fixation de revêtements de sol. Il est composé d'un support toilé PET solide associé à une masse adhésive caoutchouc différencié.

La formulation spéciale de la masse adhésive sur le côté ouvert garantit un tack élevé et un retrait sans résidu de la plupart des surfaces pendant 14 jours (à tester individuellement avant utilisation).

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Type de protecteur	glassine	• Epaisseur totale	235 µm
• Support	toile, toile rayonne, Tissu	• Couleur	blanc
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur du protecteur	brun

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	25 %	• Résistance au vieillissement (UV)	moyen, bon
• Résistance à la rupture	38 N/cm	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance à l'humidité	bon	• Résistance en température à court terme	80 °C
• Résistance au cisaillement statique à 40°C	bon	• Résistance en température long terme	40 °C
• Résistance au cisaillement statique à 70°C	moyen, bon	• Tack	très bon



tesa[®] 4939

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|--|----------|---|----------|
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 2.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (face protégée, après 14 jours) | 5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (face protégée, immédiat) | 6.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (face protégée, après 14 jours) | 5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 7.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (face protégée, immédiat) | 4.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 5.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 4.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, après 14 jours) | 8 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 2.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, immédiat) | 9 N/cm |

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04939>