tesa® 4954

Information Produit

General purpose double-sided tape

Description produit

tesa® 4954 offers:

Caractéristiques

- Extremly high sheer strength
- Very good tack
- Creped silicone paper liner

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

Support	toile	Epaisseur totale	430 µm
Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	Couleur	blanc
Type de protecteur	papier crêpé	Couleur du protecteur	blanc

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	10 %	Résistance en température long terme	50 °C
Résistance en température à court terme	200 °C		

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04954

tesa® 4954

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 5.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 5.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) 5.4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) 5.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) 5.4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) 5.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) 3.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) 3.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) 5.4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) 5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) 4.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) 5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) 5.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours) 6.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) 5.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) 5.3 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 5.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 5.7 N/cm

Infos complémentaires

Fixation sur aluminium, cuir et PVC pendant les process industriels.

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04954