



tesa® 51616

Produkt Information



PET-Vliesklebeband

Produktbeschreibung

Dickes, flauschiges PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse.

- Sehr gute Geräuschdämpfung
- Hoch abriebfest
- Handeinreißbar
- Halogenfrei
- Farbe: Schwarz

Produktmerkmale

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Handtearable
- Identifier solution

Anwendung

- Kabelsatzwicklung von Kabelsätzen für den Fahrzeuginnenraum
- Klapper-, Vibrations- und Scheuerschutz

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | PET-Vlies | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | kautschukbasiert | • Dicke | 650 µm |

Produktsortiment

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Available colors | schwarz / weiss |
|--------------------|-----------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| • Reißdehnung | 35 % | • Geräuschdämpfung (LV312) | Class D |
| • Reißkraft | 30 N/cm | • Handreißbarkeit | ja |
| • Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Härte | mittelhart/medium |
| • Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperaturbeständigkeit max. | 105 °C |
| • Farbe des Logos | lila | • Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51616>



tesa[®] 51616

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 3 N/cm

Lagerbedingungen

Lagerbedingungen

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Weitere Informationen

- Technische Daten nach LV312

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51616>