tesa® 4985 Transfer

Produkt Information

Transferklebeband

Produktbeschreibung

tesafix® 4985 ist ein transparenter Übertragungskleber. Er besteht aus einer alterungsbeständigen und sehr tackigen Acrylatklebmasse. tesafix® 4985 läßt sich sowohl manuell als auch mit dem tesa® Abroller 6013 verarbeiten. Auch verfügbar als PV9 (Klebmasse außen).

Produktmerkmale

- Excellent conformability due to transfer tape construction
- Good dispensing properties
- It offers good immediate grab to uneven surfaces.

Anwendung

- Selbstklebend Ausrüsten von Postern und Fotos.
- Stoffmusternverklebung.
- Kunststoffverklebung.
- Endlosmachen von Folien- und Papierbahnen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	ohne
Klebmasse	modifiziertes Acrylat
Art der Abdeckung	Trennpapier
Dicke	50 µm
Dicke der Abdeckung	71 µm
Farbe der Abdeckung	braun
Gewicht der Abdeckung	80 g/m²

Eigenschaften / Leistungswerte

Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut
Anfassklebkraft	sehr gut
Chemikalienbeständigkeit	gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut
Statische Scherfestigkeit bei 23°C	mittel
Statische Scherfestigkeit bei 40°C	niedrig
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	200 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	80 °C
Weichmacherbeständigkeit	gut

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04985

tesa® 4985 Transfer

Produkt Information

Klebkraft

- auf ABS (initial) 6,9 N/cm
- auf ABS (nach 14 Tagen) 9,3 N/cm
- auf Aluminium (initial) 7,1 N/cm
- auf Aluminium (nach 14 Tagen) 10 N/cm
- auf PC (initial) 7,6 N/cm
- auf PC (nach 14 Tagen) 9,7 N/cm
- auf PE (initial) 4,1 N/cm
- auf PE (nach 14 Tagen) 4,9 N/cm
- auf PET (initial) 4,9 N/cm
- auf PET (nach 14 Tagen) 6,4 N/cm
- auf PP (initial) 3,5 N/cm
- auf PP (nach 14 Tagen) 5,7 N/cm
- auf PS (initial) 7,2 N/cm
- auf PS (nach 14 Tagen) 9,5 N/cm
- auf PVC (initial) 6,8 N/cm
- auf PVC (nach 14 Tagen) 9,4 N/cm
- auf Stahl (initial) 8 N/cm
- auf Stahl (nach 14 Tagen) 11,1 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04985