

tesa® 4985

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	aucun	• Couleur du protecteur	brun
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	• Epaisseur du protecteur	71 µm
• Type de protecteur	glassine	• Poids du protecteur	80 g/m ²

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à l'humidité	très bon	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance au cisaillement statique à 23°C	moyen	• Résistance en température à court terme	200 °C
• Résistance au cisaillement statique à 40°C	faible	• Résistance en température long terme	80 °C
• Résistance au vieillissement (UV)	très bon	• Tack	très bon
• Résistance aux assouplissants	bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	6.9 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)	6.4 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)	9.3 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	3.5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)	7.1 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)	5.7 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours)	10 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (immédiat)	7.2 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (immédiat)	7.6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours)	9.5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours)	9.7 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)	6.8 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	4.1 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours)	9.4 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)	4.9 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	8 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)	4.9 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	11.1 N/cm



tesa[®] 4985

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04985>