



tesa[®] extra Power

Informazioni Prodotto

BNR 56343, 56341, 56342, 56344, 56339

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Acrylic-coated cloth	• Spessore totale	310 µm
• Massa adesiva	natural rubber		

Proprietà/Valori di prestazione

• Resistenza alla trazione	100 N/cm	• Resistenza all'ozono	yes
• Adesività	Very high adhesion	• Resistenza all'umidità	yes
• Application temperature from	+10 °C	• Resistenza alla temperatura	yes
• Area d'uso	Indoor and Outdoor	• Resistenza massima alla temperatura	140 °C
• Privo di solventi	yes	• Rimozione senza residui	yes
• Resistente agli oli e lubrificanti	yes	• Scrivibile	yes
• Resistente agli strappi	yes	• Strappabile a mano	yes
• Resistente ai raggi UV	yes	• Superfici adatte	Cartone, Vetro
• Resistente all'acqua	yes	• Temperatura di applicazione di	+50 °C
• Resistente all'acqua	yes	• Tensione	13 %
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	yes		

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.