

tesa® ACXplus 7072

Information Produit



ACX^{plus} Grande Résistance 500µm

Description produit

tesa® ACX^{plus} 7072 est une mousse acrylique noire. Le produit se caractérise par un système acrylique très performant et, grâce à ses composants uniques.

Il associe une excellente résistance à la température, à une remarquable résistance au choc à froid jusqu'à -40°C. Cette mousse est conçue pour répondre aux applications extérieures exigeantes d'assemblage, particulièrement lorsqu'elles sont réalisées avec les promoteurs d'adhérence tesa.

La mousse acrylique visco-élastique compense les différents allongements thermiques des matériaux assemblés.

Application

Assemblage de panneaux et barres de renfort dans les industries suivantes :

- Ascenseurs
- Transports
- Matériel de production

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Support | Mousse acrylique | • Epaisseur totale | 500 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur | noir |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Résistance en température à court terme | 220 °C | • Résistance en température long terme | 120 °C |
|---|--------|--|--------|

Adhésion à

- | | | | |
|--|--------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 12 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 3 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 27 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 27 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 1 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7072

Information Produit

Infos complémentaires

PV 22 = Protecteur papier blanc enduit PE imprimé tesa® ACX^{plus}

PV 24 = Protecteur film bleu

tesa® ACX^{plus} 7072 est certifié selon la norme UL 746C. Dossier UL QOQW2.E309290

Certifié EN-45545-2

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7072>