


tesa[®] 58398

Information Produit



tesa[®] 58398 ruban thermoconducteur de 400 μm

Description produit

tesa[®] 58398 est un ruban thermoconducteur de 400 μm .

Application

Application entre la source de chaleur et le dissipateur thermique pour transférer la chaleur.

- Fixation de la plaque de refroidissement du module de batterie
- Unité d'électronique de puissance
- FPC et PCB

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| • Support | aucun | • Couleur | blanc |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Couleur du protecteur | blanc |

Assortiment de produits

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| • Épaisseurs disponibles | 400 μm | • Epaisseur disponibles | Log roll, A4 sheet |
| • Couleurs disponibles | blanc | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---|----------|
| • Conductivité thermique direction z | 1.3 W/mK | • Résistance à la température (125°C) | très bon |
| • Densité | 1.65 g/cm ³ | • Résistance en température à court terme | 150 °C |
| • Dureté - Shore 00 | 74 STK | • Tension de claquage | 6 KV |
| • Ignifugation | V2 | • Traitement release du liner | facile |
| • Résistance à la température (-40°C) | très bon | | |

Adhésion à

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 3 N/cm | • Adhésion à l'acier (20min @ RT, 90°) | 3 N/cm |
|--|--------|--|--------|

Infos complémentaires

Les valeurs figurant dans cette section doivent être considérées comme des chiffres représentatifs ou habituels uniquement et ne doivent pas

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=58398>

tesa[®] 58398

Information Produit

Infos complémentaires

être utilisées à des fins de spécification.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=58398>