

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Données techniques

• Support	film PET	• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack
• Couleur	noir	• Allongement à la rupture	50 %
• Epaisseur totale	160 µm	• Résistance à la rupture	20 N/cm

Pouvoir adhésif sur

• Acier (immédiat)	12.0 N/cm	• Acier (après 14 jours)	13.4 N/cm
• ABS (immédiat)	9.8 N/cm	• ABS (après 14 jours)	10.8 N/cm
• Aluminium (immédiat)	9.6 N/cm	• Aluminium (après 14 jours)	12.2 N/cm
• PC (immédiat)	11.7 N/cm	• PC (après 14 jours)	13.1 N/cm
• PE (immédiat)	5.2 N/cm	• PE (après 14 jours)	5.7 N/cm
• PET (immédiat)	9.3 N/cm	• PET (après 14 jours)	10.5 N/cm
• PP (immédiat)	5.3 N/cm	• PP (après 14 jours)	7.0 N/cm
• PS (immédiat)	10.2 N/cm	• PS (après 14 jours)	11.1 N/cm
• PVC (immédiat)	8.9 N/cm	• PVC (après 14 jours)	11.9 N/cm

Propriétés

• Résistance en température à court terme	200 °C	• Résistance aux produits chimiques	●●●
• Résistance en température long terme	100 °C	• Résistance aux assouplissants	●●●
• Tack	●●●	• Résistance au cisaillement statique à 23°C	●●●
• Résistance au vieillissement (UV)	●●●●	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	●●●
• Résistance à l'humidité	●●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=51967>