



# tesa<sup>®</sup> 67215 Bond & Detach

## Produkt Information

150µm d/s High Shock Bond & Detach with PU Backing

## Produktbeschreibung

tesa<sup>®</sup> 67215 is a double-sided mounting tape with outstanding shock performance and high tearing resistance

## Produktmerkmale

- Thickness: 150µm
- Outstanding shock resistance
- Residue free removability
- The tape can be removed even after a long bonding time
- Easy removability by stretching the adhesive
- Excellent push out resistance
- High bonding strength
- High tear resistance
- IPX8

## Anwendung

- Battery mounting
- Permanent mounting of components in electronic devices with the option to remove the parts for repairing or recycling
- Temporary fixation of components

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                     |                   |                       |             |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| • Trägermaterial    | PU-Folie          | • Farbe               | weiß        |
| • Klebmasse         | Synthesekautschuk | • Dicke der Abdeckung | 50 µm       |
| • Art der Abdeckung | PET               | • Farbe der Abdeckung | transparent |
| • Dicke             | 150 µm            |                       |             |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                                       |          |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • Entfernbarkeit nach 14 Tagen (23°C) | sehr gut | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C  | sehr gut |
| • Rückstandsfrei entfernbar           | ja       | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 90 °C    |
| • Statische Scherfestigkeit bei 23°C  | sehr gut | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 60 °C    |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=67215>



# tesa<sup>®</sup> 67215

## Bond & Detach

### Produkt Information

#### Klebkraft

- |                                 |        |                             |        |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| • auf Aluminium (initial)       | 6 N/cm | • auf PE (initial)          | 6 N/cm |
| • auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 6 N/cm | • auf PE (nach 14 Tagen)    | 6 N/cm |
| • auf Magnesium (initial)       | 7 N/cm | • auf Stahl (initial)       | 8 N/cm |
| • auf Magnesium (nach 14 Tagen) | 7 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 8 N/cm |

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=67215>