tesa® 61970

Produkt Information



220µm doppelseitiges PP-Film-Kartonverschlussband mit Fingerlift

Produktbeschreibung

tesa® 61970 ist ein transparentes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PP-Träger und einem stark klebrigmachenden Acrylatklebstoff. Das doppelseitige, filmische Kartonverschlussband wurde für den Verschluss von Wellpappkartons entwickelt und ist recyclingfreundlich gemäß der INGEDE-Methode. Der klebrigmachende Acrylatklebstoff bietet eine zuverlässige Klebleistung selbst bei hohen Temperaturen und auf rauen Wellpappoberflächen. tesa® 61970 ist mit einem Fingerlift (verlängerter Liner) für ein bequemes Entfernen des Liners ausgestattet.

Produktmerkmale

- Schnelles Entfernen des Liners dank Fingerlift
- Hohe Anfangsklebkraft für schnelles Verschließen
- Zuverlässige Klebleistung selbst bei hohen Temperaturen und auf rauen Wellpappoberflächen
- Recyclingfreundlich gemäß der INGEDE-Methode

Anwendung

- tesa® 61970 ist speziell für den Verschluss von Wellpappkartons konzipiert
- Selbstklebende Versandkartons
- Verschließen von CD- und Buchkartons

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PP-Film	• Farbe	transparent
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Dicke der Abdeckung	84 µm
• Art der Abdeckung	Papier	• Farbe der Abdeckung	weiß
• Dicke	220 µm	• Gewicht der Abdeckung	102 g/m^2

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51970FL

tesa® 61970

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- Reißdehnung 150 %
- Reißkraft 50 N/cm
- Alterungsbeständigkeit (UV) gut
- Anfassklebkraft gut
- Chemikalienbeständigkeit gut
- Feuchtigkeitsbeständigkeit sehr gut
- Statische Scherfestigkeit bei 23°C gut
- Statische Scherfestigkeit bei 40°C gut
- Temperaturbeständigkeit kurzfristig 130 °C
- Temperaturbeständigkeit langfristig 80 °C
- Temperaturbeständigkeit min. -40 °C
- Weichmacherbeständigkeit gut

Klebkraft

- auf ABS (initial) 12,5 N/cm
- auf ABS (nach 14 Tagen) 14,5 N/cm
- auf Aluminium (initial) 11,5 N/cm
- auf Aluminium (nach 14 Tagen) 12,5 N/cm
- auf PC (initial) 15 N/cm
- auf PC (nach 14 Tagen) 16,5 N/cm
- auf PE (initial) 7 N/cm
- auf PE (nach 14 Tagen) 8 N/cm
- auf PET (initial) 11 N/cm
- auf PET (nach 14 Tagen) 11,5 N/cm
- auf PP (initial) 8,5 N/cm
- auf PP (nach 14 Tagen) 10 N/cm
- auf PS (initial) 13 N/cm
- auf PS (nach 14 Tagen) 14,5 N/cm
- auf PVC (initial) 11,5 N/cm
- auf PVC (nach 14 Tagen) 17,5 N/cm
- auf Stahl (initial) 13 N/cm
- auf Stahl (nach 14 Tagen) 13,5 N/cm

Weitere Informationen

Für Spulen wird empfohlen, tesa® Abroller zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51970FL