




# tesa® 61315

## Produkt Information



## Doppelseitiges schwarzes Hochleistungs-Folienband

### Produktbeschreibung

tesa® 61315 ist ein schwarzes, doppelseitiges Selbstklebeband, das aus einem dicken schwarzen PET-Träger und einem klebrigen Acrylatkleber besteht.

### Produktmerkmale

- \* Dicke: 300 µm
- \* Sehr hohe Klebefestigkeit
- \* Hervorragender Durchdrückwiderstand
- \* Hohe Stoßfestigkeit
- \* Einfache Handhabung und gute Verarbeitungsleistung durch sehr starken PET-Träger
- \* Hervorragende Beständigkeit gegen anspruchsvolle Umweltbedingungen
- \* Schwarze Farbe zur einfachen Erkennung oder für Designzwecke

### Anwendung

- \* Objektivbefestigung bei Mobiltelefonen
- \* Touchpanel-Befestigung

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                     |                       |                         |                     |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| • Trägermaterial    | PET-Film              | • Farbe                 | schwarz             |
| • Klebmasse         | modifiziertes Acrylat | • Dicke der Abdeckung   | 71 µm               |
| • Art der Abdeckung | Trennpapier           | • Farbe der Abdeckung   | weiss mit tesa logo |
| • Dicke             | 300 µm                | • Gewicht der Abdeckung | 80 g/m <sup>2</sup> |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                               |          |                                       |        |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|
| • Reißdehnung                 | 80 %     | • Statische Scherfestigkeit bei 23°C  | gut    |
| • Reißkraft                   | 140 N/cm | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C  | gut    |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 200 °C |
| • Anfassklebkraft             | mittel   | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 100 °C |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit  | sehr gut |                                       |        |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=61315>



# tesa® 61315

## Produkt Information

### Klebkraft

• auf ABS (initial)	16 N/cm	• auf PC (nach 14 Tagen)	24 N/cm
• auf ABS (nach 14 Tagen)	19,5 N/cm	• auf PMMA (initial)	22 N/cm
• auf Glas (initial)	22 N/cm	• auf PMMA (nach 14 Tagen)	25 N/cm
• auf Glas (nach 14 Tagen)	23 N/cm	• auf Stahl (initial)	20,3 N/cm
• auf PC (initial)	22 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	24 N/cm

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=61315>