



tesa® Spiralsleeve 51026 PV6



Produkt Information

PET-Gewebeband für hohe Flexibilität

Produktbeschreibung

Hoch abriebfestes PET-Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse.

- Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C / 3000h
- Alterungsbeständig, verrottungsfest und UV-beständig
- Flexibel, hoch reißfest
- Halogenfrei
- Schnelle und effiziente Applikation in Längsrichtung
- Farben: Schwarz und orange (RAL 2007)

Anwendung

- Kabelsatzwicklung von Motorraumkabelsätzen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PET-Gewebe | • Dicke | 530 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Abriebfestigkeit (10mm Dorn, LV312) | Class E | • Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |
| • Abriebfestigkeit (5mm Dorn, LV312) | Class D | • Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
| • Geräuschkämpfung (LV312) | Class B | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 5,5 N/cm |
|-------------|----------|

Weitere Informationen

- Auch erhältlich mit Perforation
- Kabelsatzdurchmesser/Empfehlung tesa Sleeve® Breite:

Ø 8 mm bis 11 mm: 67 mm

Ø 12 mm bis 16 mm: 85 mm

Ø 16 mm bis 19 mm: 100 mm

Ø 19 mm bis 24 mm: 115 mm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa[®] Spiralsleeve 51026 PV6

Produkt Information

Weitere Informationen

Ø 24 mm bis 29 mm: 130mm
Ø 29 mm bis 33 mm: 145 mm
Ø 33 mm bis 38 mm: 160 mm
Ø 38 mm bis 45 mm: 180mm
Ø 45 mm bis 49 mm: 195mm

- Technische Daten nach LV312
- Auch erhältlich in der Farbe orange (RAL 2007) für Leitungssätze mit 60V Spannung. Ein Verblässen der Farbe kann unter kontinuierlich starker Hitze auftreten. Ein Farbstandard ist nicht spezifiziert.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51026>