


tesa® 67215

Produkt Information



Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PU-Folie	• Farbe	weiß
• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Dicke der Abdeckung	50 µm
• Art der Abdeckung	PET	• Farbe der Abdeckung	transparent
• Dicke	150 µm		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Entfernbare nach 14 Tagen (23°C)	sehr gut	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	sehr gut
• Rückstandsfrei entfernbar	ja	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	90 °C
• Statische Scherfestigkeit bei 23°C	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	60 °C

Klebkraft

• auf Aluminium (initial)	6 N/cm	• auf PE (initial)	6 N/cm
• auf Aluminium (nach 14 Tagen)	6 N/cm	• auf PE (nach 14 Tagen)	6 N/cm
• auf Magnesium (initial)	7 N/cm	• auf Stahl (initial)	8 N/cm
• auf Magnesium (nach 14 Tagen)	7 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	8 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=67215>