


tesa® 75630

Produkt Information



300µm d/s schwarze, flexible Acrylschaum-Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® 75630 ist ein doppelseitiges, schwarzes Klebeband, bestehend aus einem hoch stoßabsorbierenden schwarzen Acrylschaum.

Produktmerkmale

- Dicke: 300µm
- Sehr hohe Stoßleistung
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Hitze und Kälteschocks
- Sehr hohe Klebkraft über einen breiten Temperaturbereich
- Gute Anti-Abhebungs-Eigenschaften zur Vermeidung von Ablösungen
- Wasserdicht
- Lichtundurchlässig

Anwendung

- Anspruchsvolle Anwendungen zur Montage von Touch-Panels, Linsen oder Displays mit hohen Anforderungen an die Stoßfestigkeit
- Befestigung von Displays und flexiblen OLED-Displays
- Montage von ultra-schmalen oder gebogenen Designs
- Montage von wasserdichten Designs

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Acrylat	• Farbe	schwarz
• Trägermaterial	ohne	• Dicke der Abdeckung	75 µm
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Farbe der Abdeckung	transparent
• Art der Abdeckung	PET	• Gewicht der Abdeckung	105 g/m ²
• Dicke	300 µm		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	180 °C
• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	90 °C

tesa® 75630

Produkt Information

Klebkraft

• auf Aluminium (initial)	9,5 N/cm	• auf PC (initial)	14,5 N/cm
• auf Aluminium (nach 3 Tagen)	16 N/cm	• auf PC (nach 3 Tagen)	30 N/cm
• auf Glas (initial)	17,5 N/cm	• auf Stahl (initial)	17,5 N/cm
• auf Glas (nach 3 Tagen)	19 N/cm	• auf Stahl (nach 3 Tagen)	20 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=75630>