
tesa® 61335

Produkt Information



200µm doppelseitiges schwarzes Montageklebeband mit hervorragender Push-out- und Klebleistung

Produktbeschreibung

tesa® 61335 ist ein doppelseitiges schwarzes selbstklebendes Band mit PET-Träger und tackifiziertem Acrylatklebstoff. Ideal für die Montage von Cover-Linsen und Touchpanels bietet es eine hervorragende Klebkraft und Push-out-Performance. Sein spezieller Acrylatklebstoff und seine Vielseitigkeit machen es perfekt für verschiedene Oberflächen.

Produktmerkmale

- Hervorragende Push-out-Beständigkeit hält Ihre Materialien auch unter Druck sicher an Ort und Stelle
- Ausgezeichnete Klebkraft sorgt für einen sicheren und langlebigen Halt
- Gute Stoßfestigkeit bietet hohe Haltbarkeit und widersteht Stößen und Vibrationen
- Beständig gegen anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

Anwendung

- Ideal für die Montage von Cover-Linsen in Mobiltelefonen und sorgt für eine sichere und zuverlässige Befestigung
- Perfekt für die Montage von Touchpanels und bietet hohe Klebkraft sowie gute Stoßfestigkeit

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	PET-Film	Farbe	schwarz
Klebmasse	modifiziertes Acrylat	Dicke der Abdeckung	69 µm
Art der Abdeckung	Trennpapier	Farbe der Abdeckung	weiss mit tesa logo
Dicke	200 µm	Gewicht der Abdeckung	80 g/m^2

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	60 %	Statische Scherfestigkeit bei 23°C	gut
Reißkraft	73 N/cm	Statische Scherfestigkeit bei 40°C	gut
Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut	Temperaturbeständigkeit kurzfristig	200 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut	Temperaturbeständigkeit langfristig	100 °C

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=61335

tesa® 61335

Produkt Information

Klebkraft

- auf ABS (initial) 12 N/cm
- auf ABS (nach 14 Tagen) 18,9 N/cm
- auf ABS (abged. Seite, n. 14 Tagen) 19,4 N/cm
- auf ABS (abgedeckte Seite, initial) 11,9 N/cm
- auf Glas (initial) 15,8 N/cm
- auf Glas (nach 14 Tagen) 20,5 N/cm
- auf PC (initial) 16,9 N/cm
- auf PC (nach 14 Tagen) 20,9 N/cm
- auf PC (abged. Seite, n. 14 Tagen) 22,6 N/cm
- auf PC (abgedeckte Seite, initial) 12,7 N/cm
- auf PMMA (initial) 16,8 N/cm
- auf PMMA (nach 14 Tagen) 18,5 N/cm
- auf Stahl (initial) 15,5 N/cm
- auf Stahl (nach 14 Tagen) 18,6 N/cm
- auf Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen) 19,7 N/cm
- auf Stahl (abgedeckte Seite, initial) 16 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=61335