
tesa® 61360

Produkt Information



100µm doppelseitiges transparentes Montageklebeband mit hervorragender Push-out- und Klebleistung

Produktbeschreibung

tesa® 61360 ist ein doppelseitiges transparentes selbstklebendes Band mit PET-Träger und tackifiziertem Acrylatklebstoff. Ideal für die Montage von Coverglas und Touchpanel bietet es eine hervorragende Klebkraft und Push-out-Leistung. Sein spezieller Acrylatklebstoff und seine Vielseitigkeit machen es perfekt für verschiedene Oberflächen.

Produktmerkmale

- Hervorragende Push-out-Beständigkeit hält Ihre Materialien auch unter Druck sicher an Ort und Stelle
- Ausgezeichnete Klebkraft sorgt für einen sicheren und langlebigen Halt
- Gute Stoßfestigkeit bietet hohe Haltbarkeit und widersteht Stößen und Vibrationen
- Beständig gegen anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

Anwendung

- Ideal für die Montage von Coverglas in Mobiltelefonen und sorgt für eine sichere und zuverlässige Befestigung
- Perfekt für die Montage von Touchpanels und bietet hohe Klebkraft sowie gute Stoßfestigkeit

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PET-Film	• Farbe	transparent
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Dicke der Abdeckung	69 µm
• Art der Abdeckung	Trennpapier	• Farbe der Abdeckung	weiss mit tesa logo
• Dicke	100 µm	• Gewicht der Abdeckung	80 g/m^2

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	50 %	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	gut
• Reißkraft	20 N/cm	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	200 °C
• Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	100 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut		

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=61360

tesa® 61360

Produkt Information

Klebkraft

- auf ABS (initial) 7,8 N/cm
- auf ABS (nach 14 Tagen) 11,3 N/cm
- auf ABS (abged. Seite, n. 14 Tagen) 11,2 N/cm
- auf ABS (abgedeckte Seite, initial) 9,4 N/cm
- auf Glas (initial) 12,5 N/cm
- auf Glas (nach 14 Tagen) 14,5 N/cm
- auf PC (initial) 9 N/cm
- auf PC (nach 14 Tagen) 17,7 N/cm
- auf PC (abged. Seite, n. 14 Tagen) 18,3 N/cm
- auf PC (abgedeckte Seite, initial) 10,2 N/cm
- auf PMMA (initial) 12,6 N/cm
- auf PMMA (nach 14 Tagen) 16,7 N/cm
- auf Stahl (initial) 13,7 N/cm
- auf Stahl (nach 14 Tagen) 16,5 N/cm
- auf Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen) 17,6 N/cm
- auf Stahl (abgedeckte Seite, initial) 14,2 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=61360