



tesa® 6910 Laserfolie

Produkt Information

Beschriftung per Farbumschlag



Produktbeschreibung

tesa® 6910 ist ein selbstklebender Polyolefin Film. Sowohl die Beschriftung als auch der Formatzuschnitt erfolgt in einem Arbeitsgang durch den Laser. So können praktisch alle denkbaren Label-Varianten und –Formate aus nur einem Ausgangsmaterial erstellt werden. Die Folie ist beständig gegen Chemikalien, Abrieb, Temperatur und Alterung. Der Acrylatkleber haftet auch auf niederenergetischen Oberflächen.

Die selbstklebende Laserfolie wird als Datenträger für intelligente Prozesssteuerungssysteme oder als Identifikationsetikett eingesetzt. Die Beschriftung erfolgt mittels laserinduziertem Farbumschlag. Die Folie zeichnet sich durch ihre schnelle Beschriftbarkeit aus und ist mit einer entsprechenden Laser Hardware bis zu 4.000mm/ sek. markierbar.

Erhältlich in der Farbe weiß.

Anwendung

- Präzise und dauerhafte Beschriftung
- Beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel, Hitze und Witterungseinflüsse
- Flexible Formgestaltung: Etikettzuschnitt durch den Laser
- Höchstmögliche Flexibilität im Etikettendesign
- Effizient: Bevorratung vorgefertigter Schilder entfällt. Bedarfsgerechte „Just-in-time“ Erstellung in der Linie

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| • Dicke des Klebebandes | 100 µm | • Gewicht der Abdeckung | 120 g/m ² |
| • Klebmasse | Acrylat | • Trägermaterial | Polyolefin |
| • Art der Abdeckung | beschichtetes
Papier | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--------|
| • Klebmasseaufrag | 25 g/m ² | • Manipulationssicher | Nein |
| • Geeigneter Laser | Nd:YAG | • Temperaturbeständigkeit | 100 °C |
| • Lagerfähigkeit,
Lagerungsbeständigkeit | 24 months | • langfristig | |
| • Abzugskraft vom Liner | 0.5-10 | • Frostbeständigkeit | -20 °C |
| | | • Temperaturbeständigkeit | 120 °C |
| | | • kurzfristig | |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=06910>



tesa® 6910 Laserfolie

Produkt Information

Lagerbedingungen

- 20°C ± 5°C, 50% rel. Luftfeuchte, im Originalkarton
Conditions

Weitere Informationen

Standardabmessungen:
Breite: 120mm, Lauflänge: 300m

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=06910>