



tesa[®] 53166

Produkt Information



Beschichtetes Gewebeband

Produktbeschreibung

tesa[®] 53166 ist ein schwarzes, PE-extrudiertes Gewebeband. Es besteht aus einem 55-Mesh-PET-Zellwollgewebe, beschichtet mit einer Naturkautschukmasse.

Eigenschaften:

- hohe Klebkraft
- sehr leicht handreinreißbar
- wasserbeständig
- alterungsbeständig
- flexibel
- geringe Abrollkraft
- Einsatztemperatur max. 105°/3000h

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Rayon Gewebe | • Dicke | 260 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| • Reißdehnung | 9 % | • Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm) | 3,5 N/roll (30 m/min) |
| • Reißkraft | 52 N/cm | • Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm) | 3,5 N/roll (30 m/min) |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,4 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] 53166

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=53166>