

tesa® 64958

Προϊόντος πληροφορίες



1050 μm διπλής όψης ταινία αφρού PE

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64958 είναι μια λευκή διπλής όψης ταινία για γενική τοποθέτηση με υπόστρωμα αφρού PE και συνθετική καουτσούκ κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή προσαρμοστικότητα αφρού PE
- Υψηλή άμεση δύναμη συγκόλλησης ακόμη και σε τραχιές ή ανώμαλες επιφάνειες
- Υψηλή δύναμη συγκόλλησης με χαμηλή πίεση τοποθέτησης
- Υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε υποστρώματα χαμηλής ενέργειας επιφανείας

Εφαρμογές

- Κατασκευή διαφημιστικών POS-stands
- Τοποθέτηση εσωτερικών πινακίδων και αφισών
- Τοποθέτηση συστημάτων επισήμανσης ραφιών
- Πρόσθετη απομόνωση και προστασία από κραδασμούς

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Αφρός PE	• Χρώμα	Λευκό
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Βάρος υποστρώματος	80 g/m ²
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Πάχος υποστρώματος	70 μm
• Συνολικό πάχος	1050 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	200 %	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	60 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	7 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	40 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	μέτρια	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	μέτρια
• Αντοχή σε χημικά	μέτρια	• Κολλητικότητα	καλή

tesa® 64958

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	4 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές φύλλου επένδυσης:

- PVO καφέ γλασίνης χαρτί (71 μm)

Προσκόλληση στο ξεκόλλημα:

- άμεσα: διάσπαση αφρού σε Ατσάλι, Αλουμίνιο, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- μετά από 14 ημέρες: διάσπαση αφρού σε Ατσάλι, Αλουμίνιο, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64958>