

tesa® 62516

Προϊόντος πληροφορίες



Αμφίπλευρη ταινία αφρού PE

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62516 είναι μια αμφίπλευρη ταινία αφρού PE για ελαφριές εφαρμογές τοποθέτησης. Αποτελείται από ένα ιδιαίτερα εύπλαστο υπόστρωμα αφρού PE και μια συγκολλητική ουσία ακρυλικού με αυξημένη προσφυτικότητα.

Χαρακτηριστικά

- Παχύ υπόστρωμα αφρού με εξαιρετικές ιδιότητες γεμίσματος κενών
- Πιστοποίηση επαφής με το δέρμα σύμφωνα με τα ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Υψηλό επίπεδο τελικής συγκολλητικότητας για αξιόπιστο κόλλημα
- Μαλακός, εύπλαστος αφρός που προσαρμόζεται σε δομημένες επιφάνειες
- Πλήρως κατάλληλη για εξωτερική χρήση: ανθεκτική σε UV, νερό και γήρανση
- Κατάλληλη για χειροκίνητες και αυτόματες διαδικασίες εφαρμογής

Εφαρμογές

- Τοποθέτηση διακοσμητικών λωρίδων και προφίλ
- Προστατευτικές ράγες σε επαγγελματικούς καταψύκτες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1600 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο/ λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|---------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 180 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 12 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή | • Κολλητικότητα | καλή |

tesa® 62516

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	5 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	7.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	0.9 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	1.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	7.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	5.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	0.9 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	13.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	1.2 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμες εκδόσεις επένδυσης:

- PV0 καφέ χαρτί γλασίνης (71 μm)
- PV6 διαφανής κόκκινη μεμβράνη PP (80 μm)

Προσφυτικότητα αποκόλλησης:

- άμεσα: διάσπαση αφρού σε ατσάλι
- μετά από 14 ημέρες: διάσπαση αφρού σε ατσάλι, αλουμίνιο, ABS, PC, PET, PVC

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62516>