

tesa® 62935

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης από αφρό PE 1000μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62935 είναι μια ταινία διπλής όψης από αφρό PE για κατασκευαστικές εφαρμογές στερέωσης. Αποτελείται από αφρό PE υψηλής ποιότητας που προσφέρει μεγάλη εσωτερική αντοχή και είναι εξοπλισμένη με συγκολλητικό ακρυλικό ενισχυμένο με ρητίνη.

Οφέλη προϊόντος:

- Πολυχρηστική κόλλα για υψηλή άμεση πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Υψηλή τελική πρόσφυση για ασφαλή συγκόλληση
- Απόλυτα κατάλληλη για εξωτερική χρήση: ανθεκτική σε UV, νερό και γήρανση
- Αντισταθμίζει τη διαφορετική θερμική διαστολή ετερόκλητων υλικών
- Υψηλή άμεση αντοχή συγκόλλησης ακόμα και σε χαμηλή πίεση
- Πολύ καλή απορρόφηση κραδασμών από ψύχος

Χαρακτηριστικά

- Πολυχρηστική κόλλα για υψηλή άμεση πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Πιστοποίηση επαφής με το δέρμα σύμφωνα με ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Υψηλή τελική πρόσφυση για ασφαλή συγκόλληση
- Απόλυτα κατάλληλη για εξωτερική χρήση: ανθεκτική σε UV, νερό και γήρανση
- Αντισταθμίζει τη διαφορετική θερμική διαστολή ετερόκλητων υλικών
- Υψηλή άμεση αντοχή συγκόλλησης ακόμα και σε χαμηλή πίεση
- Πολύ καλή απορρόφηση κραδασμών από ψύχος

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές στερέωσης περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

- Καθρέπτες και χρωματιστά πάνελ γυαλιού
- Διακοσμητικές αλουμιένιες επενδύσεις οθονών σε ηλεκτρονικές συσκευές
- Χερούλια πόρτας σε έπιπλα κουζίνας
- Διαμορφωμένα πλαστικά μέρη

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Αφρός PE	• Συνολικό πάχος	1000 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	μαύρο/ λευκό

tesa® 62935

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	345 %	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	80 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	12 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	80 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	καλή	• Κολλητικότητα	καλή

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	2.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	2.7 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	8 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	3 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	12.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές επένδυσης (liner):

- PV0 καφέ χαρτί glassine (71 μm)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62935>