

tesa® 7274

Προϊόντος πληροφορίες



1100 μm διπλής όψης ακρυλική ταινία αφρού

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX^{plus} 7274 MP είναι μια γκρι διπλής όψης ακρυλική ταινία αφρού.

Χαρακτηριστικά

- Ο ακρυλικός αφρώδης πυρήνας με ιξωδοελαστικότητα της tesa® ACX^{plus} 7274 MP απορροφά και διασκορπίζει τα δυναμικά και στατικά φορτία.
- Χάρη σε αυτήν την μοναδική σύνθεση, αυτή η διπλής όψης ακρυλική ταινία αφρού είναι σε θέση να αντισταθμίζει τις θερμικές διαστολές των συγκολλημένων μερών.
- Προϊόν χωρίς PFAS/PFOS

Εφαρμογές

Η σειρά προϊόντων tesa® ACX^{plus} MP είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών συγκόλλησης πολλαπλών χρήσεων.

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοούμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να παρέχουμε την κατάλληλη πρόταση προϊόντος.

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 7274 MP είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για συγκολλητικές εφαρμογές όπως η τοποθέτηση εμβλημάτων, διακοσμητικών μερών ή επιγραφών.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 1100 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | γκρι |
| • Τύπος υποστρώματος | λευκό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
|--|--------|--|--------|

tesa® 7274

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	3 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	1 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	18 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 3 ημέρες)	31 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	32 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	1 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	32 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Σημειώστε ότι συνιστούμε να χρησιμοποιείτε tesa® Adhesion Promoter ως προεπεξεργασία της επιφάνειας. Αυτό οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης, αποτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας και προάγει την μακροχρόνια αντοχή στις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ποιος tesa® Adhesion Promoter πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τα υποστρώματα και την εφαρμογή. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας συμβουλευόμαστε ώστε να βρείτε τη σωστή λύση.

Εκδόσεις liner:

- PV44: Λευκό φιλικό liner - με σήμανση

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7274>