



# tesa® 7274

## Προϊόντος Πληροφορίες



Ακρυλική αφρώδης ταινία διπλής όψης 1100 μm

### Περιγραφή προϊόντος

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7274 MP είναι μια γκρι, διπλής όψης ταινία από ακρυλικό αφρώδες υλικό.

Ο ιξωδοελαστικός πυρήνας από ακρυλικό αφρώδες υλικό της tesa® ACX<sup>plus</sup> 7274 MP απορροφά και διαχέει δυναμικά και στατικά φορτία. Χάρη σε αυτή τη μοναδική σύνθεση, αυτή η ταινία διπλής όψης από ακρυλικό αφρώδες υλικό μπορεί να αντισταθμίσει τις θερμικές επιμηκύνσεις των συνενωμένων μερών.

### Εφαρμογές

Η οικογένεια προϊόντων tesa® ACX<sup>plus</sup> MP είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών συγκόλλησης πολλαπλών χρήσεων.

Για να διασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποστρωμάτων), ώστε να προτείνουμε το κατάλληλο προϊόν.

Η σειρά tesa® ACX<sup>plus</sup> 7274 MP είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές συγκόλλησης, όπως διακοσμητικών εξαρτημάτων ή επιγραφών.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

|                       |                  |                  |         |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα         | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 1100 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό  | • Χρώμα          | γκρι    |
| • Τύπος υποστρώματος  | λευκό            |                  |         |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

|                                        |        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|

### συγκολλητική δύναμη

|                                                 |         |                                                |         |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 3 ημέρες) | 31 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 32 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)                | 18 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)  | 32 N/cm |



# tesa® 7274

## Προϊόντος Πληροφορίες

### Πρόσθετες πληροφορίες

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το tesa® Adhesion Promoter για την προεπεξεργασία της επιφάνειας. Αυτό οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των επιπέδων πρόσφυσης, αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και προάγει τη μακροχρόνια αντίσταση έναντι σκληρών περιβαλλοντικών παραγόντων. Η επιλογή του tesa® Adhesion Promoter που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τα υποστρώματα και την εφαρμογή. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε συμβουλές για να βρείτε τη σωστή λύση.

Εκδόσεις επένδυσης:

- PV44: Λευκή ταινία φίλμ (liner) - με επωνυμία

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=07274>