



tesa® Professional 60950

Προϊόντος Πληροφορίες



Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60950 είναι μια αντιολισθητική συγκολλητική ταινία με ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών. Η αντιολισθητική ταινία περιλαμβάνει ένα υπόστρωμα PVC επικαλυμμένο με οξείδιο του αργιλίου. Μια ισχυρή κολλητική μάζα ακρυλικού εξασφαλίζει ασφαλές πάτημα στην υποκείμενη επιφάνεια. Η αντιολισθητική επίδραση διαρκεί μέχρι δύο χρόνια με συνηθισμένη χρήση. Η ιδιαίτερα ανθεκτική σε τριβή και ελαστική κολλητική ταινία είναι αδιαπέραστη από χημικά και αλμυρό νερό, μπορεί να σχιστεί με το χέρι και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς δυσκολίες. Πιστοποιείται επίσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130. Η tesa® 60950 είναι η μαύρη έκδοση του προϊόντος.

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Εφαρμογές στις οποίες απαιτείται ασφαλές κράτημα κατά τον βηματισμό
- Μαύρη-κίτρινη (tesa® 60951): σήμανση πολύ ολισθηρών επιφανειών

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PVC film coated with mineral particles | • Πάχος ταινίας | 720 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 180 µm |
| • Συνολικό πάχος | 900 µm | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 25 % | • Εύκολη αφαίρεση | όχι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Κατάλληλο για αποκοπή | ναι |
| • Hand tearability | καλή | • Φθορίζων | όχι |
| • Αντοχή σε χημικά | καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 5.8 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® Professional 60950

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=60950>