



tesa® 4970

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης για μεμβράνη με μεγάλη προσκόλληση

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4970 αποτελεί παχιά λευκή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, αποτελούμενη από επίστρωση μεμβράνης PVC και επικολλημένο συγκολλητικό ακρυλικό.

Ειδικές ιδιότητες του tesa® 4970:

- Εξαιρετικός συνδυασμός υψηλής κολλητικότητας και άμεσης προσκόλλησης
- Μεγάλο ύψος επικάλυψης για καλή συνένωση σε ανώμαλες ή σκονισμένες επιφάνειες
- Πλήρης καταλληλότητα για εφαρμογές μεγάλης διάρκειας

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Εφαρμογές

- Τοποθέτηση πλαστικών και ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων
- Τοποθέτηση υλικών διακοσμητικών βιτρινών
- Τοποθέτηση ταμπέλων και βιτρίνων και κλιμάκων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Συνολικό πάχος | 225 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 20 % | • Αντοχή σε αποσκληρυντές | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 70 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 60 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | μέτρια | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04970>



tesa® 4970

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	13.4 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	11.9 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	14.4 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	9.7 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	10.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	12.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	14.7 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	16.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	15.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	16.9 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	12.4 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	8.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	16.6 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	9.1 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	13.6 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Διατίθεται επίσης έκδοση fingerlift (διευρυμένο υπόστρωμα) tesa® 7149.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04970>