

tesa® 4970

Προϊόντος πληροφορίες



225μm διπλής όψης ταινία PVC λευκού χρώματος

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4970 είναι μια λευκή, διπλής όψης ταινία στερέωσης με ισχυρή ακρυλική συγκολλητική ύλη μεγάλης προσκόλλησης και υπόστρωμα PVC. Η διπλής όψης ταινία φιλμ PVC προσφέρει εξαιρετική απόδοση συγκόλλησης και χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες, συχνά για τη στερέωση βαριών πινακίδων και προωθητικών εκθεμάτων σημείου πώλησης. Η ακρυλική ύλη συγκόλλησης υψηλής προσκόλλησης προσφέρει αξιόπιστη συγκόλληση ακόμα και σε επιφάνειες χαμηλής ενέργειας και σε τραχιές ή ελαφρώς λερωμένες επιφάνειες. Η ισχυρή συγκολλητική ύλη και το υπόστρωμα PVC καθιστούν την ταινία ιδιαίτερα ανθεκτική σε πολλούς παράγοντες, όπως πλαστικοποιητές, υγρασία, γήρανση, UV ακτινοβολία και χημικά. Η tesa® 4970 προσφέρει πολύ υψηλή αρχική συγκόλληση αμέσως μετά την εφαρμογή και είναι ιδανική για διάφορες μακροχρόνιες χρήσεις στερέωσης.

βιώσιμες— πλευρές

tesa® Περισσότερο Βιώσιμη Προστατευτική Επένδυση από Χαρτί:

- Χαρτί προστατευτικής επένδυσης με υπεύθυνη προέλευση (πιστοποιημένο)
- Μη λευκασμένο χαρτί με 30% ανακυκλωμένες ίνες



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή προσκόλληση και πολύ καλή αντοχή συγκόλλησης, ακόμα και σε υλικά χαμηλής ενέργειας επιφάνειας
- Άμεση λειτουργικότητα της συγκόλλησης λόγω της εξαιρετικής αρχικής προσκόλλησης
- Ανθεκτική στο φως και στη γήρανση ακρυλική συγκολλητική ύλη για μακροχρόνιες εφαρμογές
- Πολύ καλή αντοχή σε πλαστικοποιητές
- Καλή προσαρμοστικότητα για καλύτερη συγκόλληση ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες χάρη στο υπόστρωμα PVC

Εφαρμογές

- Η tesa® 4970 είναι η ιδανική λύση για τη στερέωση διακοσμητικών υλικών POS και εκθεμάτων
- Στερέωση πινακίδων και ζυγαριών
- Συγκόλληση κατά τη συναρμολόγηση κορνιζών και διακοσμητικών στον κλάδο των επίπλων
- Ιδανική για στερέωση πλαστικών ή ξύλινων διακοσμητικών

tesa® 4970

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	μεμβράνη PVC	• Συνολικό πάχος	225 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	λευκό

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	20 %	• Αντοχή σε αποσκληρυντές	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	38 N/cm	• Αντοχή σε χημικά	καλή
• Temperature resistance min.	-40 °C	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	70 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	60 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	μέτρια	• Κολλητικότητα	πολύ καλή

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	13.4 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	11.9 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	14.4 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	9.7 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	10.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	12.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	14.7 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	16.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	15.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	16.9 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	12.4 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	8.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	16.6 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	9.1 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	13.6 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές προστατευτικής επένδυσης:

- PV0: Καφέ χαρτί glassine (69μm; 80g/m²)
- PV2: Καφέ χαρτί glassine (78μm; 90g/m²)
- Δείκτης βιωσιμότητας ισχύει για την έκδοση με χάρτινη προστατευτική επένδυση

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4970>

tesa® 4970

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για ρολά, συνιστάται να χρησιμοποιείτε διανεμητές tesa® για βέλτιστα αποτελέσματα

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4970>