



tesa® 4089

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων γενικής χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4089 διαθέτει ανθεκτική και εύκαμπτη επένδυση 28 μm από PP με κόλλα από φυσικό καουτσούκ. Η ταινία από φυσικό καουτσούκ tesa® 4089 είναι το βέλτιστο προϊόν για τη συσκευασία και τη σφράγιση χαρτοκιβωτίων.

Χαρακτηριστικά

- Οι συγκολλητικές της ιδιότητες είναι βέλτιστες σε μέτριες θερμοκρασίες από -30°C έως 100°C, και έτσι είναι ιδανική για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους.
- Η επένδυση από πολυπροπυλένιο είναι ελαφριά.
- Έχει υψηλή πρόσφυση και σύντομο χρόνο παραμονής, ξετυλίγεται εύκολα και μπορεί να τοποθετηθεί για ευχρηστία τόσο σε διανομέα χειρός όσο και σε βιομηχανικό μηχάνημα.

Εφαρμογές

- Χειροκίνητη και αυτόματη σφράγιση χαρτοκιβωτίων μικρού και μεσαίου βάρους
- Η tesa® 4089 προσφέρει πολύ υψηλή πρόσφυση και σύντομο χρόνο παραμονής σε πολλαπλές επιφάνειες (ξύλο, χαρτί, φύλλο αλουμινίου...)
- Κόλλα υψηλής ποιότητας από φυσικό καουτσούκ για ασφαλείς αποστολές
- Εξαιρετική κόλληση σε πολικές και μη πολικές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 46 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 145 % | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 43 N/cm | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.2 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® 4089

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04089>