



tesa® 4934

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία υφάσματος διπλής όψης

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4934 αποτελεί ταινία διπλής όψης. Αποτελείται από υφασμάτινη επίστρωση με παχιά, κολλητική επικάλυψη προσκόλλησης. Το συνθετικό συγκολλητικό καουτσούκ δεν περιέχει διαλύτες.

Το tesa® 4934 αποτελεί ταινία τοποθέτησης για γενική χρήση.

Το tesa® 4934 κόβεται εύκολα με το χέρι.

Εφαρμογές

Λόγω της επίστρωσης εύκαμπτου υφάσματος και το μεγάλο βάρος επικάλυψης, είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για τοποθέτηση σε ανώμαλες και ινώδεις επιφάνειες, για παράδειγμα μοκέτες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα	• Συνολικό πάχος	200 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Χρώμα	λευκό
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	20 %	• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 70°C	χαμηλή
• Αντοχή εφελκυσμού	35 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	60 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	40 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	μέτρια	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	μέτρια
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	πολύ καλή	• Κολλητικότητα	πολύ καλή



tesa® 4934

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	8 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	14 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	8.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	22.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	16 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	14.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	24.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	24 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.