

tesa® 4934

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης με υφασμάτινη βάση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4934 είναι μια ταινία διπλής όψης. Αποτελείται από υφασμάτινη βάση με παχύ, κολλώδες επίστρωμα κόλλας.

Χαρακτηριστικά

- Η κόλλα από συνθετικό καουτσούκ είναι χωρίς διαλύτες.
- Η tesa® 4934 είναι ταινία γενικής χρήσης για τοποθέτηση.
- Η tesa® 4934 κόβεται εύκολα με το χέρι.

Εφαρμογές

Λόγω της εύκαμπτης υφασμάτινης βάσης και του υψηλού βάρους κόλλας, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τοποθέτηση σε τραχιές, ινώδεις επιφάνειες, όπως π.χ. για την εγκατάσταση μοκετών.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα	• Συνολικό πάχος	200 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Χρώμα	λευκό
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επimήκυνση κατά τη θραύση	20 %	• Αντίσταση στατικής διάτμησης	χαμηλή
• Αντοχή εφελκυσμού	35 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία στους 70°C	
• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	60 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	μέτρια	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	40 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	πολύ καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	μέτρια
		• Κολλητικότητα	πολύ καλή

tesa® 4934

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	8 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	14 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	8.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	22.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	16 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	14.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	24.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	24 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

