



tesa® 60150

Προϊόντος Πληροφορίες



Επεξεργασία επιφάνειας για βελτίωση της κόλλησης σε διάφορα υποστρώματα

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της κόλλησης της αυτοκόλλητης ταινίας με ευαισθησία πίεσης της tesa σε διάφορα υποστρώματα, όπως ψευδάργυρο, χάλυβα και PP/EPDM.

Χαρακτηριστικά

- Συνιστάται ιδιαίτερα για την οικογένεια προϊόντων tesa® ACX^{plus}
- Η ιχνηλασιμότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) του tesa® 60150 Adhesion Promoter επιτρέπει τον εύκολο ποιοτικό έλεγχο κατά τη διαδικασία εφαρμογής.

Εφαρμογές

Το tesa® 60150 Adhesion Promoter συνιστάται για διάφορα υποστρώματα όπως PVC, PP/EPDM, ABS, ψευδάργυρο, χάλυβα ή αλουμίνιο. Η συμβατότητα με άλλες επιφάνειες θα πρέπει πάντα να ελέγχεται ανάλογα. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί σημαντικά η κολλητική αντοχή των ταινιών tesa® ACX^{plus}. Οι δοκιμές δείχνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές για την πρόσφυση αποκόλλησης.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Χρώμα ανοικτό κίτρινο

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------|------|
| • Ιξώδες | 15 mPa s | • Στερεά | 7 % |
| • Ποσοστό απόδοσης ca. | 15 m ² /l | • Συνέπεια | υγρό |
| • Πυκνότητα | 0.81 g/cm ³ | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Πριν από τη χρήση του ενισχυτικού κόλλησης, η επιφάνεια συγκόλλησης θα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνη, γράσο, λάδι, υγρασία και άλλους ρύπους. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να καθαρίζετε το υπόστρωμα με ένα πανί που δεν βγάζει χνούδι και διαλύτες, όπως αιθανόλη ή ισοπροπανόλη ή το καθαριστικό tesa® 60040 Industry Cleaner.

Αφού καθαρίσετε την επιφάνεια, μπορείτε να προχωρήσετε στην εφαρμογή του tesa® 60150 Adhesion Promoter. Συνιστούμε την εφαρμογή των ενισχυτικών κόλλησης με σφουγγάρι μελαμίνης ή με πανί που δεν βγάζει χνούδι. Μια λεπτή επίστρωση του ενισχυτικού κόλλησης θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την επιφάνεια προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη απόδοση κόλλησης. Είναι σημαντικό να περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και έως 5 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υγρασία), ώστε να δοθεί χρόνος στους διαλύτες να



tesa® 60150

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

εξατμιστούν. Φροντίστε να καθαρίσετε την προετοιμασμένη επιφάνεια από τυχόν ρύπους πριν από την εφαρμογή της ταινίας.

Αφού το υπόστρωμα υποβληθεί σε κατάλληλη προεπεξεργασία με το tesa® 60150 Adhesion Promoter, η κόλληση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μερικών ωρών. Λάβετε υπόψη ότι λόγω του πλήθους των διαθέσιμων συνθέσεων υποστρώματος στην αγορά, συνιστάται να δοκιμάζετε το tesa® Adhesion Promoter πριν από τη χρήση.

- Η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 μήνες, όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου στο σφραγισμένο αρχικό δοχείο του.
- Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (safety data sheet, SDS), το οποίο διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60150>