

tesa® 60150

Προϊόντος πληροφορίες



Επεξεργασία επιφάνειας για βελτίωση της πρόσφυσης σε διάφορα υποστρώματα

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της πρόσφυσης των αυτοκόλλητων ταινιών ευαισθησίας πίεσης της tesa σε διάφορα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων του ψευδαργύρου, του χάλυβα και του PP/EPDM.

Χαρακτηριστικά

- Συνιστάται ιδιαίτερα για την οικογένεια προϊόντων tesa® ACX^{plus}
- Η UV-ιχνηλασιμότητα του tesa® 60150 Adhesion Promoter επιτρέπει εύκολο ποιοτικό έλεγχο κατά τη διαδικασία εφαρμογής

Εφαρμογές

Ο tesa® 60150 Adhesion Promoter συνιστάται για διάφορα υποστρώματα όπως PVC, PP/EPDM, ABS, ψευδάργυρο, χάλυβα ή αλουμίνιο. Η συμβατότητα με άλλες επιφάνειες θα πρέπει πάντα να ελέγχεται αναλόγως. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει σημαντικά τη δύναμη συγκόλλησης των ταινιών tesa® ACX^{plus}. Οι δοκιμές δείχνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές πρόσφυσης αποκόλλησης.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Χρώμα ανοικτό κίτρινο

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------|------|
| • Ιξώδες | 15 mPa s | • Στερεά | 7 % |
| • Ποσοστό απόδοσης ca. | 15 m ² /l | • Συνέπεια | υγρό |
| • Πυκνότητα | 0.81 g/cm ³ | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Πριν χρησιμοποιήσετε το adhesion promoter μας, η επιφάνεια συγκόλλησης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, γράσο, λάδι, υγρασία και άλλες προσμείξεις. Επομένως, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τον καθαρισμό του υποστρώματος με ένα πανί χωρίς χνούδι και με τη χρήση διαλυτών όπως αιθανόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη ή το tesa® 60040 Industry Cleaner.

Μόλις καθαριστεί η επιφάνεια, μπορείτε να προχωρήσετε στην εφαρμογή του tesa® 60150 Adhesion Promoter. Συνιστούμε να εφαρμόζετε τα adhesion promoters μας με σφουγγάρι μελαμίνης ή πανί χωρίς χνούδι. Η ολόκληρη επιφάνεια πρέπει να επικαλύπτεται λεπτά με adhesion promoter για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης συγκόλλησης.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60150>

tesa® 60150

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Είναι σημαντικό να περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και έως 5 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία περιβάλλοντος) για να υπάρχει χρόνος ώστε οι διαλύτες να εξατμιστούν. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η προετοιμασμένη επιφάνεια παραμένει καθαρή πριν την εφαρμογή της ταινίας.

Αφού το υπόστρωμα έχει προεπεξεργαστεί σωστά με το tesa® 60150 Adhesion Promoter, η συγκόλληση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός αρκετών ωρών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, λόγω της πληθώρας διαθέσιμων συνθέσεων υποστρωμάτων στην αγορά, συνιστάται να δοκιμάζετε το tesa® Adhesion Promoter πριν τη χρήση.

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος ανέρχεται τουλάχιστον σε 12 μήνες όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου στην κλειστή αρχική συσκευασία του.
- Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS), το οποίο διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

