



tesa® 4330

Προϊόντος Πληροφορίες



Χαρτοταινία επικάλυψης υψηλής απόδοσης για έργα ζωγραφικής με ξήρανση σε κλίβανο έως 140 °C

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4330 αποτελεί κομψά κρεπαρισμένη, εύκαμπτη και αδιάβροχη ταινία επικάλυψης, με εξαιρετική αντοχή εφελκυσμού.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Εφαρμογές

Οι περαιτέρω εφαρμογές είναι π.χ.

- επικάλυψη πλακετών κυκλωμάτων πριν την απόθεση
- δεματοποίηση καλωδίων
- συσκευασία

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 175 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 12 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 160 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 42 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 140 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.8 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® 4330

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Η ταινία αυτή εγγυάται φινίρισμα αιχμηρών άκρων λόγω της λεπτής κρεπ δομής της. Η προσκόλληση χρώματος και κονιάματος στην αντίθετη όψη της ταινίας είναι τέλεια.

Το tesa® 4330 μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα χωρίς κατάλοιπα.

Το tesa® 4330 διατίθεται επίσης για μετατροπή/ αποκοπή με χάρτινο υπόστρωμα (4330 PV1).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04330>