

tesa® 4964

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψεως με υφασμάτινη υποστήριξη

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4964 αποτελείται από εύκαμπτη υφασμάτινη υποστήριξη ανθεκτική στο σκίσιμο με σύστημα κόλλας από καουτσούκ.

Πρέπει να πραγματοποιηθούν αρχικές δοκιμές πριν από την τοποθέτηση της tesa® 4964 σε επιφάνειες που έχουν πλαστικοποιηθεί

βιώσιμες— πλευρές

> 50% βιο-βασισμένη περιεκτικότητα σε άνθρακα στο συνολικό προϊόν χωρίς επένδυση (δοκιμασμένο σύμφωνα με EN 16640)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η κόλλα έχει υψηλό βάρος επικάλυψης, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για εφαρμογές τοποθέτησης σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Η tesa® 4964 μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει υπολείμματα κόλλας από καθαρές επιφάνειες.

Εφαρμογές

- Τοποθέτηση χαλιού
- Φρεζάρισμα κυψελωτών υλικών
- Πλαστικοποίηση πάτων και προστατευτικών τακουινιών (κατασκευή υποδημάτων από δέρμα)
- Συγκόλληση υφασμάτων σε ρολά

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα	• Συνολικό πάχος	390 μm
• Τύπος συγκολλητικού	φυσικό καουτσούκ	• Χρώμα	λευκό
• Total bio-based carbon content excl. liners (acc. DIN EN 16640)	50 %		

tesa® 4964

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	6 %	• Αντοχή σε αποσκληρυντές	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	80 N/cm	• Αντοχή σε χημικά	χαμηλή
• Ανθεκτικό στην υγρασία	μέτρια	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	110 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	μέτρια	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	μέτρια
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	χαμηλή	• Κολλητικότητα	πολύ καλή

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	7.3 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	7.2 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	7.8 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	6.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	7.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	6.9 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	7.3 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	7.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	7.4 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	7.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	7.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	6.9 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	5.3 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	7 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	5.4 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	7.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	6.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	7.6 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσθετες εκδόσεις προϊόντος ειδικά σχεδιασμένες για την εφαρμογή φρεζαρίσματος κυψελωτών υλικών:
PV15: Ταινία διπλής όψευς με υφασμάτινη υποστήριξη· χαρτί επένδυσης από καστανό γυαλίνη

Παραλλαγές επένδυσης:

PV0: Χαρτί επένδυσης από καστανό γυαλίνη (standard)

tesa® 4964

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4964>