

tesa® ACXplus 7273

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία ακρυλικού αφρού διπλής όψης 800 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX^{plus} 7273 MP είναι μια γκρι ταινία ακρυλικού αφρού διπλής όψης, με ιξωδοελαστικές ιδιότητες.

Χαρακτηριστικά

- Απορροφά και διασκορπίζει δυναμικά και στατικά φορτία.
- Λόγω αυτής της μοναδικής σύνθεσης, μπορεί να αντισταθμίσει τις θερμικές διαστολές των συγκολλημένων μερών.
- Προϊόν χωρίς PFAS/PFOS

Εφαρμογές

- Η σειρά προϊόντων tesa® ACX^{plus} MP είναι κατάλληλη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών συγκόλλησης πολλαπλών χρήσεων.
- Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων που εμπλέκονται), ώστε να παρέχουμε τη σωστή πρόταση προϊόντος.
- Η σειρά tesa® ACX^{plus} 726x MP είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές συγκόλλησης όπως η τοποθέτηση εμβλημάτων, διακοσμητικών μερών ή επιγραφών.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 800 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | γκρι |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
|--|--------|--|--------|

tesa® ACXplus 7273

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	1 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	1 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	16 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 3 ημέρες)	35 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	28 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	1 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	28 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παρακαλούμε σημειώστε ότι συνιστούμε τη χρήση του tesa® Adhesion Promoter ως προεπεξεργασία επιφανειών. Αυτό οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης, αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και προάγει την μακροχρόνια αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η επιλογή του κατάλληλου tesa® Adhesion Promoter εξαρτάται από τα υποστρώματα και την εφαρμογή. Θα χαρούμε να σας συμβουλέψουμε ώστε να βρείτε τη σωστή λύση.

Εκδόσεις liner:

- PV44: Λευκό φιλμικό liner - με εμπορική επωνυμία

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7273>