

tesa® 4688

Προϊόντος πληροφορίες



Τυπική ταινία υφασμάτινης ταινίας με επικάλυψη πολυαιθυλενίου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4688 είναι μια τυπικής ποιότητας υφασμάτινη ταινία με επικάλυψη πολυαιθυλενίου. Βασίζεται σε ύφασμα πλέξης 55 ινών PET/ρεγιόν, με επικάλυψη ευαίσθητης στην πίεση συγκολλητικής φυσικής καουτσούκ. Η tesa® 4688 είναι μια τυπική ταινία επιδιόρθωσης, κατάλληλη για διάφορες ανάγκες, προσφέροντας πολύ καλό χειρισμό. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

Χαρακτηριστικά

- Ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες
- Αδιάβροχη
- Εύκολο ξετύλιγμα
- Συνολική περιεκτικότητα σε αλογόνα < 1000 ppm
- Συνολική περιεκτικότητα σε θείο < 1000 ppm

Εφαρμογές

- Για συντηρήσεις σε πυρηνικά εργοστάσια
- Χρήση για σημάνσεις, κάλυψη, προστασία επιφανειών
- Συγκόλληση κατασκευαστικών μεμβρανών
- Δέσιμο καλωδίων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Διελασμένο ύφασμα PE | • Τύπος υποστρώματος | κανένα |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 260 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|---------|------------------------------|--------------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 9 % | • Ακρα ευθείας αποκοπής | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 52 N/cm | • Αντοχή σε απόξεση | καλή |
| • Ručno kidanje | καλή | • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 2900 V |
| • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 110 °C | • Πλέγμα | 55 count per square inch |
| • Water resistance | καλή | | |

tesa® 4688

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

- Καλύπτει τις απαιτήσεις LV 312-1 για διηλεκτρική αντοχή 7500 Volt (3 στρώσεις)
- Καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου Siemens AG TLV 9027/01/06 για χρήση σε πυρηνικά εργοστάσια

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

