

tesa® 4163

Προϊόντος πληροφορίες



Premium Πολυχρηστική Ταινία Μαλακού PVC

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4163 είναι μια ειδικά διαμορφωμένη ταινία από μαλακό PVC με καλή ευελιξία φιλμ και ακρυλική κόλλα ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Η tesa® 4163 είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές, αν και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ηλεκτρολογική εγκατάσταση, επισκευές, σύνδεση ή δεματοποίηση. Το υπόστρωμα PVC προσδίδει υψηλή αντοχή και διάρκεια, ενώ η ακρυλική κόλλα εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες. Επιπλέον, η ταινία συμμορφώνεται με το αμερικανικό πρότυπο ασφαλείας 302. Η tesa® 4163 διατίθεται σε πολλά χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι, μπλε, κίτρινο, κόκκινο και πράσινο. Τα τυπικά πλάτη είναι 12 mm και 19 mm (διατίθενται και άλλα) και προσφέρονται σε μήκος 33 μέτρων.

Χαρακτηριστικά

- Αντιπυρική σύμφωνα με τα UL510 και DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, παράγραφος 20
- Εύκαμπτο υπόστρωμα μαλακού PVC για εξαιρετική προσαρμοστικότητα
- Καλή πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών
- Η tesa® 4163 συμμορφώνεται με το αμερικανικό πρότυπο ασφαλείας 302

Εφαρμογές

- Η πολυτελής πολυχρηστική ταινία μαλακού PVC είναι κατάλληλη για ηλεκτρολογική εγκατάσταση, επισκευές, συνδέσεις ή δεματοποίηση
- Διαθέσιμη σε πολλά φωτεινά χρώματα, η tesa® 4163 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μαρκάρισμα και χρωματική κωδικοποίηση
- Γκρι χρώμα isogenogrey για εγκατάσταση π.χ. σωλήνων νερού ή θέρμανσης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μαλακό PVC | • Συνολικό πάχος | 126 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 295 % | • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 7000 V |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4163

Προϊόντος πληροφορίες

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- US 302

Πρόσθετες πληροφορίες

Η tesa® 4163 συμμορφώνεται με το αμερικανικό πρότυπο ασφαλείας 302.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4163>