

tesa® Softprint 73522 FE-X, Μαλακό



Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία διπλής όψεως με αφρώδες υλικό για τοποθέτηση πλακών: Σχεδιασμός προϊόντος FLEX

Περιγραφή προϊόντος

Ταινία διπλής όψεως με αφρώδες υλικό

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρώδους υλικού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακροχρόνια χαρακτηριστικά σταθερής επαναφοράς.
- Ιδιότητες συγκολλητικού: Χαμηλή πρόσφυση στην επιφάνεια. Βέλτιστη συγκόλληση της πλάκας. Εύκολη αφαίρεση της πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση της ταινίας προς την πλευρά της χιτωνίου.
- Εύκαμπτη ενισχυτική μεμβράνη PE για αντιστάθμιση της διαστολής λεπτοτοιχώτων χιτωνίων.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και γυαλίνο χαρτί (glassine)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με επίστρωση φιλμ | • Συνολικό πάχος | 550 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | κόκκινο |
| • Τύπος υποστρώματος | PP | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------|--------|
| • Color of foam | κόκκινο | • Σκληρότητα | μαλακό |
| • Κατηγορία πάχους | 500 | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμες επιλογές επενδύτη:

- PV0: Ανάγλυφος λευκός επενδύτης PP
- PV21: Διαφανής δομημένος επενδύτης PET εύκολης εφαρμογής (EA) για εξαιρετική απομάκρυνση αέρα κατά την τοποθέτηση πλάκας και ταινίας

tesa® Softprint 73522 FE-X, Μαλακό

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73522>