



tesa® 4541

Προϊόντος Πληροφορίες



Σύμμορφη υφασμάτινη ταινία χωρίς επικάλυψη

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4541 αποτελεί υφασμάτινη ταινία μη επικαλυμμένη, εξαιρετικά ανθεκτική στα σχισίματα. Βασίζεται σε επίστρωση υφάσματος ρεγιόν πλέγματος 145, και συγκολλητικό φυσικού καουτσούκ.

Τα tesa® 4541 αποτελεί εξαιρετικά εύκαμπτη και συμμορφώσιμη ταινία, ιδανική για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Ιδιότητες:

- καλή προσκόλληση ακόμα και σε ανώμαλες και λιπαρές επιφάνειες
- προσαρμόζεται σε ανομοιόμορφες επιφάνειες, χωρίς ζάρες
- εύκολο να γράψεις επάνω του, ιδανικό για ταινία διαγράμμισης
- πολύ υψηλή αντοχή εφελκυσμού
- ομαλό και συμμορφώσιμο
- διατίθεται σε 5 χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι, κόκκινο, καφέ

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Εφαρμογές

- Χειροκίνητο και μηχανικό κλείσιμο χαρτοκιβωτίων μεγάλου βάρους, κάδων και κονσερβών
- Σφράγιση δοχείων μεμβράνης, κουτιών σύνδεσης και συστήματα φράξης κενών
- Δεματοποίηση ραβδών, βεργών και καλωδίων
- Πλεξούδα καλωδίων
- Ασφάλιση άκρων
- Ενίσχυση εξωφύλλων βιβλίου
- Τοποθέτηση πλαστικών συνδετήρων σε σωλήνες καλωδίων
- Ενίσχυση μπαστουινών χόκεϊ
- Διάφορες εφαρμογές στην περίθαλψη ζώων για τοποθέτηση επιδέσμου σε μεγάλα και μικρά ζώα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα χωρίς επικάλυψη | • Total bio-based carbon content excl. liners (acc. DIN EN 16640) | 87 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 270 μm |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesa® 4541

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	16 %	• Αντοχή σε απόξεση	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	90 N/cm	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Backing appearance (visual)	matt	• Πλέγμα	145 threads/inch ²
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C		

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.6 N/cm |
|-------------------------|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.