


tesa® 50620

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Μασκαρίσματος PET 200°C με Συγκολλητική Σιλικόνης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 50620 Βασική ταινία για βαφή πούδρας είναι μια πράσινη-ημιδιαφανής, υψηλής θερμοκρασίας ταινία μασκαρίσματος με υπόστρωμα από πολυεστέρα και συγκολλητική σιλικόνης. Η tesa® 50620 χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, ιδιαίτερα για μασκάρισμα κατά τη διάρκεια διεργασιών βαφής πούδρας και για την προστασία επιφανειών.

Χαρακτηριστικά

- Απομάκρυνση χωρίς υπολείμματα για εφαρμογές μασκαρίσματος και προστασίας επιφανειών
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας προσφέρει εύκολη εφαρμογή και εύκολη αφαίρεση σε ένα κομμάτι χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Η ταινία επιτρέπει ακριβείς χρωματιστές ακμές και εξασφαλίζει καλή πρόσφυση της βαφής.
- Το συγκολλητικό σύστημα σιλικόνης της ταινίας μασκαρίσματος την καθιστά ανθεκτική στη θερμότητα, αντέχοντας σε θερμοκρασίες έως 200°C για έως και 30 λεπτά τη φορά.

Εφαρμογές

- Η tesa® 50620 είναι κατάλληλη για μασκάρισμα περιοχών που πρέπει να προστατευτούν κατά τη διάρκεια γενικών εφαρμογών βαφής πούδρας
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας αντέχει σε θερμοκρασίες έως 200°C για 30 λεπτά
- Η tesa® 50620 χρησιμοποιείται για εφαρμογές προστασίας επιφανειών ή για συγκόλληση μη πολικών υλικών
- Η ταινία μασκαρίσματος αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Συνολικό πάχος | 70 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 110 % | • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 4000 V |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 75 N/cm | • Ευκρινής άκρη χρώματος | ναι |
| • Ručno kidanje | όχι | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 200 °C | • Στερέωση χρώματος | καλή |

tesa[®] 50620

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.6 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=50620>