



tesa® 62455

Προϊόντος Information



1000μm ταινία διπλής όψης αφρού πολυαιθυλενίου

Product Description

Η tesa® 62455 είναι μια ταινία αφρού πολυαιθυλενίου διπλής όψης για μια γκάμα εφαρμογών στερέωσης. Αποτελείται από αφρό πολυαιθυλενίου μεσαίας πυκνότητας και είναι εφοδιασμένη με ακρυλική κόλλα.

Οφέλη προϊόντος:

- Ακρυλική κόλλα για άμεση πρόσφυση σε πολυάριθμες επιφάνειες.
- Θερμοκρασία συγκόλλησης έως -10°C
- Πλήρως κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους: Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, στο νερό και στο χρόνο
- Πολύ καλή απορρόφηση ψυχρών κραδασμών

Χαρακτηριστικά

- Acrylic adhesive for immediate adhesion on numerous substrates
- Bonding temperature down to -10°C
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Very good cold shock absorption

Εφαρμογές

Για παράδειγμα, οι εφαρμογές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Λωρίδες ετικετών τιμών για σούπερ μάρκετ
- Διακοσμητικά καλύμματα από αλουμίνιο σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης
- Λωρίδες επιχρίσματος για εφαρμογή παραθύρου

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό | • Χρώμα | λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|--------|--|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 260 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 8 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62455>



tesa® 62455

Προϊόντος Information

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 6 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm |

Πρόσθετες πληροφορίες

PV14 = λευκή χάρτινη επένδυση (liner) // PV39 = επένδυση (liner) από γαλάζιο φιλμ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62455>