

tesa® 62455

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψεως PE αφρού 1000μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62455 είναι μια ταινία διπλής όψεως από αφρώδες PE για διάφορες εφαρμογές στερέωσης. Αποτελείται από αφρώδες PE μέσης πυκνότητας, προσαρμόσιμο και είναι εφοδιασμένη με ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Ακρυλική κόλλα για άμεση προσκόλληση σε πολλά υποστρώματα
- Θερμοκρασία συγκόλλησης έως και -10°C
- Απόλυτα κατάλληλη για εξωτερική χρήση: ανθεκτική σε UV, νερό και γήρανση
- Πολύ καλή απορρόφηση κρούσης

Εφαρμογές

Παραδείγματα εφαρμογών στερέωσης περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

- Λωρίδες ετικετών τιμών για σούπερ μάρκετ
- Διακοσμητικές αλουμινένιες καλύψεις συσκευών brown goods
- Διακοσμητικές μπορντούρες για εφαρμογή σε παράθυρα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό | • Χρώμα | Λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|--------|--|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 260 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 8 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |

tesa® 62455

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 6 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm |

Πρόσθετες πληροφορίες

PV14 = λευκή χάρτινη επένδυση // PV39 = ανοιχτό μπλε επένδυση φιλμ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62455I>