



tesa® 64294

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία περιτύλιξης με αντοχή στον εφελκυσμό χωρίς υπολείμματα, συμβατή με χαμηλές θερμοκρασίες (-10°C)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64294PVO είναι μια ταινία περιτύλιξης με αντοχή στον εφελκυσμό από πολυπροπυλένιο και με ειδικό σύστημα κόλλας από φυσικό καουτσούκ.

Κατά την αφαίρεση της tesa® 64294PVO σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C, συνιστάται αργή ταχύτητα αποκόλλησης.

Η tesa® 64294PVO είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ασφαλή στερέωση των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια όλων των τύπων μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά

- Η tesa® 64294PVO προσφέρει εξαιρετική συμβατότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Παρέχει ασφαλή κόλληση σε διάφορες επιφάνειες και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς υπολείμματα κόλλας ή αποκόλλησης σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -10°C.

Εφαρμογές

Κλείσιμο, συγκράτηση, ασφάλιση και προστασία επιφανειών για όλα τα είδη βιομηχανιών. Για παράδειγμα, στις βιομηχανίες συσκευών, αυτοματισμού γραφείου, επίπλων και μετάλλων.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 107 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Χρώμα | μπλε |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Available colors | μπλε, λευκό |
|--------------------|-------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 240 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.6 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® 64294

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64294>