


# tesa® ACXplus 70725

## Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία αφρού ακρυλικής βάσης διπλής όψης 2400μm

### Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX<sup>plus</sup> 707xx είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών συγκόλλησης. Για ισχυρές και μακροχρόνιες συγκολλήσεις, ακόμα και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφανείας. Διατίθενται τρία πάχη (2400 μm – 3900μm) και το προϊόν είναι ιδανικό για εφαρμογές τοποθέτησης με αυξημένες απαιτήσεις γεμίσματος κενών.

Ως μέρος της ομάδας προϊόντων tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x, το tesa® ACX<sup>plus</sup> 70725 μπορεί να αντισταθμίσει θερμικές διαστολές συγκολλημένων εξαρτημάτων με κύκλους θερμοκρασίας από -20 °C έως 80 °C.

### Χαρακτηριστικά

- Λόγω του πάχους του, είναι ιδανικό για συμπλήρωση κενών
- Αντιστάθμιση θερμικής διαστολής διαφορετικών υλικών

### Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορες βιομηχανίες (π.χ. παράθυρα & πόρτες, ανελκυστήρες, μεταφορικά μέσα, συσκευές, εσωτερικές κατασκευές) περιλαμβάνουν:

- Διαχωριστικό τοίχωμα (γυαλί με γυαλί)

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                  |                  |         |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα         | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 2400 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό  | • Χρώμα          | μαύρο   |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                                        |        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 220 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 120 °C |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|

### συγκολλητική δύναμη

- |                                             |         |                                                |         |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)               | 4 N/cm  | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 37 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 5 N/cm  | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)  | 37 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)            | 20 N/cm |                                                |         |

# tesa® ACXplus 70725

## Προϊόντος πληροφορίες

### Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά δεδομένα παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας ενημερωτικό φυλλάδιο:

<https://www.tesa.com/ACX<sup>plus</sup>/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για εσωτερική χρήση. Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις αντοχής φορτίου, η πρότασή μας είναι η σειρά tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x. Για να διασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να παρέχουμε τη βέλτιστη πρόταση προϊόντος.

Επιλογές επένδυσης (liner):

- PV24: Μπλε επένδυση φιλμ – χωρίς επωνυμία

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=70725>