

tesa® ACXplus 7072

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία αφρώδους ακρυλικού διπλής όψεως 500 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 707x είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών συγκόλλησης. Για δυνατές, μακροχρόνιες συγκολλήσεις, ακόμα και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας. Ο ιξωδοελαστικός πυρήνας αντισταθμίζει τις θερμικές επιμηκύνσεις των συγκολλημένων στοιχείων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του τελικού προϊόντος, με εύρος θερμοκρασίας από -20 °C έως 80 °C. Η σειρά tesa® ACX^{plus} 707x είναι μια υψηλών επιδόσεων ακρυλική αφρώδης ταινία για μόνιμες εφαρμογές στήριξης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική απόδοση σε κρύο περιβάλλον μέχρι -40 °C
- Σε συνδυασμό με τους προωθητές πρόσφυσης μας, παρέχεται ασφαλής και αξιόπιστη συγκόλληση σε εξωτερικές συνθήκες

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές στήριξης σε διάφορες βιομηχανίες (π.χ. παράθυρα & πόρτες, ανελκυστήρες, μεταφορές, συσκευές, εσωτερικές κατασκευές) περιλαμβάνουν:

- Διακοσμητικά στοιχεία
- Στήριξη εμβλημάτων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 220 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

tesa® ACXplus 7072

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|--------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 2 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 12 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 3 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 27 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 1 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 27 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 1 N/cm | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά δεδομένα παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το φύλλο τεχνικών πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Για να διασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να δώσουμε την καλύτερη πρόταση προϊόντος. Παρακαλούμε σημειώστε ότι για εξωτερικές εφαρμογές συνιστούμε τη χρήση του tesa® Adhesion Promoter ως προ-επιφανειακή επεξεργασία. Αυτό οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των επιπέδων πρόσφυσης, αποφεύγει τη διείσδυση υγρασίας και ενισχύει τη μακροχρόνια αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Επιλογές στεγανοποιητικού:

- PV22: Λευκό χαρτί στεγανοποιητικό - με εμπορική επωνυμία
- PV24: Μπλε φιλμ στεγανοποιητικό - χωρίς εμπορική επωνυμία

Πιστοποιήσεις:

- Το tesa® ACXplus 7072 αναγνωρίζεται σύμφωνα με το UL Standard 746C. UL File QOQW2.E309290
- Δοκιμή πυρκαγιάς RST σύμφωνα με DIN EN 45545-2, EN ISO 5658-2
- Πιστοποιημένο για credit σύμφωνα με το LEED

tesa® ACXplus 7072

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7072>