

tesa® ACXplus 7076

Προϊόντος πληροφορίες



Αυτοκόλλητη ταινία αφρού ακρυλικής βάσης διπλής όψης 1500 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 707x είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα συγκολλητικών εφαρμογών. Για δυνατές, μακράς διάρκειας συγκολλήσεις, ακόμη και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφανείας. Ο βισκοελαστικός πυρήνας αντισταθμίζει τις θερμικές διαστολές των συγκολλημένων εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του τελικού προϊόντος, με εύρος θερμοκρασιών από -20 °C έως 80 °C. Η σειρά tesa® ACX^{plus} 707x είναι μια υψηλών επιδόσεων αυτοκόλλητη ταινία αφρού ακρυλικής βάσης για μόνιμες τοποθετήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντοχή σε θερμικά σοκ έως -40 °C
- Σε συνδυασμό με τους ενισχυτές πρόσφυσης επιτυγχάνεται μια ασφαλής και αξιόπιστη συγκόλληση σε εξωτερικές συνθήκες

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορους κλάδους (π.χ. παράθυρα & πόρτες, ασανσέρ, μεταφορές, οικιακές συσκευές, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων) περιλαμβάνουν:

- Ενισχυτικές Ράβδοι / Ράβδοι Σκληρύνσεως
- Διακοσμητικές Ράβδοι Παραθύρων (Muntin Bars)
- Επίπεδος Σχεδιασμός
- Εσωτερικές Επενδύσεις
- Ξηρή Υάλωση (DryGlazing)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 1500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 220 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

tesa® ACXplus 7076

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	18 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	7 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	34 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	33 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	2 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά δεδομένα παρακαλούμε κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας έντυπο:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, στοχεύουμε στην πλήρη κατανόηση της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση προϊόντος. Για εξωτερικές εφαρμογές συνιστούμε τη χρήση του tesa® Adhesion Promoter ως προ-επεξεργασία επιφάνειας. Αυτό οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των επιπέδων πρόσφυσης, αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και προάγει τη μακροχρόνια αντοχή σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Επιλογές επένδυσης (liner):

- PV22: Λευκή χάρτινη επένδυση - με brand
- PV24: Μπλε μεμβράνη - χωρίς brand

Πιστοποιήσεις:

- Το tesa® ACXplus 7076 είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με το πρότυπο UL 746C. UL File QOQW2.E309290
- Πληροί τις προδιαγραφές για πιστωτική μονάδα σύμφωνα με το LEED

tesa® ACXplus 7076

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7076>