

tesa® ACXplus 7254

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης με ακρυλικό πυρήνα 500 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX^{plus} 7254 MP είναι μια διαφανής ταινία διπλής όψης με ακρυλικό πυρήνα. Ο ιξωδοελαστικός ακρυλικός πυρήνας της tesa® ACX^{plus} 7254 MP απορροφά και διαχέει δυναμικά και στατικά φορτία.

Χαρακτηριστικά

- μοναδική φόρμουλα
- αυτή η ταινία διπλής όψης με ακρυλικό πυρήνα μπορεί να αντισταθμίσει τη θερμική επιμήκυνση των συγκολλημένων μερών
- προϊόν χωρίς PFAS/PFOS

Εφαρμογές

- Η οικογένεια προϊόντων tesa® ACX^{plus} MP είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα πολύ-λειτουργικών συγκολλητικών εφαρμογών
- Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να παρέχουμε τη σωστή σύσταση προϊόντος.
- Η σειρά tesa® ACX^{plus} 725x είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για συγκόλληση διαφανών και ημιδιαφανών υλικών όπως το γυαλί ή το ακρυλικό ώστε να επιτευχθεί οπτικά καθαρή συγκόλληση.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | στερεό ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | διαφανές |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
|--|--------|--|--------|

tesa® ACXplus 7254

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	10 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	2 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	12 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 3 ημέρες)	19 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	19 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	1 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	19 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι συνιστούμε τη χρήση του tesa® Adhesion Promoter ως προεπεξεργασία της επιφάνειας. Συνεισφέρει σε σημαντική βελτίωση των επιπέδων συγκόλλησης, αποτρέπει τη διείδυση υγρασίας και προάγει τη μακροχρόνια αντοχή σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ποιος tesa® Adhesion Promoter πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τα υποστρώματα και την εφαρμογή. Θα χαρούμε να σας συμβουλευόμαστε ώστε να βρούμε τη σωστή λύση.

Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις φέρουσας αντοχής, η πρώτη μας σύσταση είναι το tesa® ACX^{plus} 707x.

Εκδόσεις liner:

- PV42: Λευκό χάρτινο liner - επώνυμο

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7254>