



tesa® 4288

Προϊόντος Πληροφορίες



tesa® 4288EU Τυπική ταινία περιτύλιξης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4288 είναι μια συμβατική ταινία περιτύλιξης με επένδυση από πολυπροπυλένιο, η οποία έχει αντοχή στον εφελκυσμό. Το σύστημα κόλλας από καουτσούκ παρέχει υψηλή αρχική πρόσφυση σε πολικές και μη πολικές επιφάνειες. Η επένδυση μονοπροσανατολισμένου πολυπροπυλενίου παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα, καλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση. Έτσι, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση σε εφαρμογές μεσαίου τύπου ομαδοποιημένης δεματοποίησης, παλετοποίησης και τοποθέτησης ταινίας σε πηνία. Με εύκολη διανομή, η ταινία μας προσαρμόζεται τόσο σε χειροκίνητες όσο και σε αυτοματοποιημένες εργασίες, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για βελτιστοποιημένες διαδικασίες συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

- κόλλα χωρίς διαλύτη
- χαμηλή επιμήκυνση
- καλή δυνατότητα εφαρμογής

Εφαρμογές

- Μεσαίου τύπου ομαδοποιημένη δεματοποίηση σωλήνων (π.χ. από χαλκό, σίδηρο και πλαστικό)
- Προσωρινή στερέωση
- Μεσαίου τύπου παλετοποίηση & ενίσχυση
- Κλείσιμο κουτιών
- Υψηλή προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά σχήματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 300 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 7 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa® 4288

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04288>